

CEMHER®

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Hidroprimer



Hidroprimer®



ISO 10545-14



ECO FRIENDLY
ZERO VOC



Visi šiame dokumente surinkti duomenys yra pagrįsti mūsų atliktais bandymais.

Produkto negalima naudoti kitais nei nurodytais tikslais be išankstinių rašytinių instrukcijų. Vartotojas visada yra atsakingas už tinkamą priemonių panaudojimą, kad būtų laikomasi vietos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Produkto saugos lapai yra prieinami specialistams. Šis techninis duomenų lapas galios iki naujo leidimo.

Paskutinį kartą redaguota: 2025-03-26

Pasirinkite kalbą:



Anglų



ispanų



prancūzų

HIDROPRIMER - POROSEILERIS

„Hydroprimer®“ – tai vieno komponento, vandeninis akrilinis gruntas, skirtas mikrocementinėms grindims ir kitiems pagrindams. Jis pasižymi dideliu sausųjų medžiagų kiekiu ir dideliu atsparumu vandeniui. Jis tolygiai pasiskirsto, palikdamas visiškai homogeninę plėvelę, užsandarina mikroamentą arba cementinius skiedinius.

NAUDOJIMAS

- Sienų ir grindų gruntas.
- Sukurtas sandarinti mikro cemento ir cemento skiedinius, surenkamuosius betoninius fasadus, atviras plytas, pramonines grindis, sporto aikštes, betono išlyginamąjį sluoksnį ir kt.
- Netinka kaip sukibimą skatinantis preparatas.

Dėl didesnio kietumo užtikrina atsparumą vandeniui ir apsaugo nuo volelio žymių. Dėl didelio sausųjų dalelių kiekio pasižymi didele dengiamumo geba, labai geru lygumu, geru kietųjų dalelių slydimu ir labai gera plokštuma.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Vandens pagrindu.
- Nulinis LOJ, draugiškas aplinkai.
- Paruošta naudoti
- Apsaugo nuo volelio žymių.
- Didelis padengimas ir elastingumas.
- Negelsta.
- Lengva naudoti ir valyti. Vandens pagrindu.
- Vidutinis elastingumas.
- Bekvapis.
- Labai geras prilipimas.
- Vienkomponentis (lengvai tepamas)
- Užtikrina hidroizoliaciją.

NAUDOJIMO BŪDAS IR TAIKYMAS

A. Paviršiaus paruošimas:

Prieš naudojant „Hydroprimer®“, pagrindas turi būti tinkamai paruoštas. Jis turi būti sausas, švarus ir be dulkių, riebalų ar nešvarumų.

Užtepus, tarp sluoksnių reikia palaukti mažiausiai 15 minučių.

C. Sąnaudos:

Sunaudojimas ant paruošto paviršiaus su „Hydroprimer® Pro“ yra toks:

Hydroprimer® 10 m²/l

B. Mišinys:

„Hydroprimer®“ yra vieno komponento, paruošto naudoti, gruntas.

D. Taikymas:

Mikrocemento dangą tepkite voleliu kuo tolygiau, kol mikro cementas prisotins hermetiko. Tai užtikrins, kad būsimi poliuretano sluoksniai nepaliks volelio žymių, nes mikro cementas bus visiškai prisotinęs hermetiko. Rekomenduojame tepti vieną ar du hermetiko sluoksnius kas 1 valandą ir du poliuretano sluoksnius praėjus 4–5 valandoms po paskutinio „Hydroprimer®“ panaudojimo.

Galima tepti purškiant, teptuku arba voleliu, gerai padengiant paviršių. Naudokite neskiestą.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankiai plaunami muilu ir vandeniu iš karto po naudojimo.

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	Vandens pagrindo derva
Išvaizda:	Pieniškas skystis
Minimali naudojimo temperatūra:	Nuo 5°C iki 30°C
Džiovinamas liečiant:	15 minučių
Tankis:	1 ± 0,001 g/cm ³
Toksiškumas / Degumas:	Ne

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Rekomenduojamos šios priemonės:

- Gera ventiliacija.
- Apsauginiai akiniai, kad būtų išvengta vandens pusrų.
- Guminės pirštinės.

Patekus į akis, 15 minučių plaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu. Nenurykite.

Prarijus, neskatininkite vėmimo ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Neskieskite vandeniu. Tuščias talpyklas reikia išmesti pagal galiojančius teisės aktus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

LAIKYMO SĄLYGOS

Produktas turi būti laikomas originalioje uždarytoje pakuotėje, apsaugotoje nuo oro sąlygų, 10–30 °C temperatūroje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, produkto galiojimo laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

PAKUOTĖS FORMATAS

Jis pateikiamas pakuotėmis po:

- Hydroprimer® – 1 l
- Hydroprimer® – 5 l
- Hydroprimer® – 25 l